


PreislistePrix courant**DIBOND DILITE®****DIBOND DILITE®****ALUMINIUM-VERBUNDPLATTEN****PANNEAUX ALU STRATIFIÉS**

Verbundplatte mit zwei 0,2 mm dicken Aluminium-Deckblechen und einem Polyethylen-Kern Typ LDPE

Panneau multicouches, avec 2 tôles de recouvrement en aluminium épaisseur 0,2 mm, et une partie centrale en polyéthylène type LDPE

Beidseitig **Platinweiss** einbrennlackiert mit Schutzfolie auf beiden Seiten
*Les deux faces **blanc platine**, thermolaquées, avec feuille de protection sur les deux faces*

Dicke Epaisseur mm	Gewicht Poids kg/m²	bis/jusqu'à Fr. 1000.- Fr./m²	ab/dès Fr. 1000.- Fr./m²
2	2.6	41.90	33.50
3	3.5	48.40	38.70
4	4.4	54.90	43.90

Anwendung / Eigenschaften

- Werbetafeln
- Displays (ein- oder beidseitig brauchbar)
- Empfohlen für plane Anwendungen
- Sehr gute Druckergebnisse beim Digital- und Siebdruck
- Schilderbau

Utilisation

- Tableaux publicitaires
- Displays (utilisable sur 1 ou 2 côtés)
- Conseillé pour applications planes
- Bons résultats d'impression en mode digital et sérigraphie
- Panneaux de signalisation

Ausschliesslich für plane Anwendungen empfohlen! Nicht geeignet für Anwendungen mit Anarbeitung und Verarbeitung, wie Fräskanttechnik oder Biegen. Hierfür empfehlen wir den Einsatz von Dibond®

Uniquement pour une utilisation à plat. Le produit n'est pas conseillé pour être fraisé, plié etc... A cet effet nous conseillons le Dibond® standard

Masstoleranzen/Tolérances sur dimensionsBreite/Largeur - 0 bis/à + 4 mm
Länge/Longueur - 0 bis/à + 4 mm**Dickentoleranzen/Tolérances sur l'épaisseur**

± 0,2 mm

Temperaturbeständigkeit/Résistance aux températures

-50°C bis + 80°C / de -50°C à + 80°C

Linearer Ausdehnungskoeffizient/Coefficient linéaire d'extension

2.4 mm/m bei 100°C Temperaturdifferenz / 2.4 mm/m à 100°C de différence de température

Lieferprogramm/Programme de livraison

Format mm	Dicke mm Epaisseur mm
weiss / blanc	
2050 x 1250 3050 x 1500 4050 x 1500	2
2050 x 1000 3050 x 1500 3050 x 1500 4050 x 1500	3
3050 x 1500	4